

Совместимость с различными материалами для изоляции кромки / фиксация клеевой системы

OTTOCOLL® S 81

Указания

Общая информация

Необходимо каждый раз тщательно проверять совместимость материалов выбранной комбинации. Уже проверенные комбинации материалов приведены в таблице ниже.

Совместимость с бутилом в качестве первичного материала для изоляции кромки

OTTOCOLL® S 670 совместим с обычным первичным соединительным профилем кромок на бутиловой основе.

Совместимость с TPS в качестве первичного материала для изоляции кромки

Совместимость с TPS должна быть проверена самим пользователем. У некоторых изделий возможна несовместимость, которая проявляется в виде эффекта гирлянды.

Совместимость с материалами для вторичной изоляции кромки на основе силикона

Как показывает опыт, герметики для стеклопакетов на основе силикона совместимы с высококачественными силиконовыми продуктами, такими как OTTOCOLL® S 81.

Совместимость с материалами для вторичной изоляции кромки на основе полисульфида и полиуретана / фиксация клеевой системы

Информация о совместимости с материалами изоляции кромки на основе полисульфида и полиуретана приведена в следующей таблице.

Совместимость с колодками для остекления

Материалы из полиамида (PA), полиэтилена (PE), полипропилена (PP), аморфных полиальфаолефинов (АРАО) без добавок пластификаторов не нуждаются в проверке на совместимость с другими компонентами, при условии, что эти материалы не подвергаются растягивающему напряжению в оконной конструкции.
(выдержка из RAL GZ 716 – апрель 2019 г. или регламента ift VE-08/4 – март 2017 г.)

Совместимость с различными материалами для изоляции кромки / фиксация клеевой системы

OTTOCOLL® S81

Данные указания основаны на тестах совместимости, проведённых в соответствии с требованиями RAL-GZ 716/1, раздел III, часть A (3.5.4 Испытание на деформацию на ролике, 4.3.1 Испытание на штабелирование):

OTTOCOLL® S81						
Производитель Соединительного профиля кромки	Материалы для изоляции кромки	Результат испытания на совместимость	Сноска	Проверенные партии/ Год испытания	Возможные позиции приклеивания	
					1, 2, 4 и 3/4 Кромка стекла	основание фальца
IGK Isolierglasklebstoffe GmbH, г. Хассельрот	IGK 311	совместим	1)	2020	да	да с OTTO Cleanprimer 1226
	IGK 330					
	IGK 130	совместим	1)	2020	да	да, с OTTO Cleaner T, затем – грунтовка OTTO 1216 ⁴⁾
Deutsche Hutchinson GmbH, г. Эшборн (ранее – Bostik)	Totalseal 3189/2	совместим	2)	A: D 08784 B: D 08949 2013	да	да с OTTO Cleanprimer 1226
Fenzi SpA, г. Трибиано	Thiover / Thiover F	совместим	1)	2020	да	да с OTTO Cleanprimer 1226
	Poliver	совместим	1)	2020	да	да с OTTO Cleanprimer 1226
Kömmerling Chemische Fabrik GmbH, г. Пирмазенс	GD 116	совместим	1) 3)	2020	да	да с OTTO Cleanprimer 1226
	GD 677	совместим	1) 3)	2012	да	да с OTTO Cleanprimer 1226
	GD 116 NA	совместим	2)	A: 14380 B: 15092 2020	да	да с OTTO Cleanprimer 1226
	GD 677 NA	совместим	2)	A: 14380 B: 16140 2020	да	да с OTTO Cleanprimer 1226
	Naftotherm M82-935	совместим	2)	A: 473711110 B: 54375011 2021	да	да с OTTO Cleanprimer 1226
Tremco-Ilbruck GmbH & Co. KG, г. Боденвёр	JS 442 MF	совместим	2)	A: 35452/20 B: 39186/20 2020	да	да с OTTO Cleanprimer 1226
Nedex Chemie Deutschland GmbH	PS 998 R	совместим	1)	2019	да	да с OTTO Cleanprimer 1226
eco in, Варшаве, Польша	ECO Pur CBD	совместим	2)	A: 1905084 B: 1904181 2019	да	да с OTTO Cleanprimer 1226
TENACHEM Latvia	Tenaglass PS	совместим	2)	A: 19190 B: 19178 2020	да	да с OTTO Cleanprimer 1226

Совместимость с различными материалами для изоляции кромки / фиксация клеевой системы

OTTOCOLL® S81

OTTOCOLL® S81

Производитель Соединительного профиля кромки	Материалы для изоляции кромки	Результат испытания на совместимость	Сноска	Проверенные партии/ Год испытания	Возможные позиции приклеивания	
					1, 2, 4 и 3/4 Кромка стекла	основание фальца
ECI European Chemical Industries	EMCEPREN 200	совместим	2)	A: 258601 B: 180301 2020	да	да с OTTO Cleanprimer 1226

- 1) Приведенный выше результат основан на испытаниях совместимости, проведенных производителем соединительного профиля кромки и компанией OTTO. Между производителем соединительного профиля кромки и OTTO существует договорное соглашение о взаимном обязательстве информировать друг друга в случае изменения рецептуры.
- 2) Результат нашего испытания совместимости относится к проверенным партиям соединительного профиля кромки. Пользователь должен заблаговременно выяснить, соответствует ли ныне произведенный соединительный профиль кромки испытанному ранее соединительному профилю кромки.
- 3) Согласно испытаниям, проведенным компанией OTTO (испытание на деформацию на ролике, испытание на штабелирование), названные материалы являются совместимыми. Компания Kömmerling не подтвердила допустимость склеивания с основанием фальца!
- 4) Если грунтовка не используется, перед грунтованием очистите поверхность средством OTTO Cleaner T.

Обращаем особое внимание на то, что наши указания о совместимости могут меняться в соответствии с результатами испытаний и данными, которые будут получены позднее. Перед началом работ необходимо убедиться в том, что имеющаяся версия рекомендаций является наиболее актуальной. Актуальные рекомендации можно загрузить с нашего сайта www.otto-chemie.com/ru.

Настоящие указания составлены добросовестно, на основе детальных испытаний. Они учитывают наш практический опыт на сегодняшний день. Однако данные относятся исключительно к протестированным нами материалам и к условиям наших испытаний. Тем не менее мы предупреждаем, что данные лабораторных испытаний не учитывают все воздействия, которые возможны на практике, и все возможные ситуации монтажа. В любом случае рекомендуется отдельно уточнять пригодность наших продуктов для соответствующих вариантов применения на образце. С вопросами обращайтесь к нашим техническим консультантам.



ГЕРМЕТИЗАЦИЯ И СКЛЕИВАНИЕ

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, Германия

Тел.: +49 8684 908-0 · Факс: +49 8684 908-1840

Электронная почта: info@otto-chemie.com · Интернет: www.otto-chemie.com/ru