

OTTO Primer 1230

Primer per migliorare la verniciabilità dei sigillanti siliconici

PR 1230

Caratteristiche

- ▶ Primer per il miglioramento della pitturabilità di sigillanti siliconici con colori e vernici
- ▶ Non richiede asciugatura

Dati tecnici

Densità a + 23 °C [g/cm³] ~ 0,7

Stabilità a magazzino a 23 ° 12

C/50 % u.r.a. [mesi]

Questi valori non sono idonei per redigere specifiche. Per la redazione di specifiche suggeriamo di interpellare OTTO-CHEMIE.

Pretrattamento

Le superfici di adesione devono essere pulite, sgrassate, asciutte e stabili.

Avvertenze

Data la grande varietà dei sistemi di verniciatura disponibili per le finestre in legno, non è possibile fornire un'indicazione generale in merito alla capacità di adesione e alla compatibilità. Occorre quindi effettuare delle prove prima dell'applicazione.

Istruzioni per l'applicazione

Prima del trattamento con OTTO Primer 1230, il sigillante deve essere completamente asciutto.

Applicare il primer in modo uniforme e in uno strato sottile con un pennello pulito.

Non intingere nel primer pennelli sporchi per evitare di compromettere l'efficacia del prodotto.

Tempo di asciugatura non necessario

Il tempo di attesa tra l'applicazione del primer e la successiva lavorazione può ammontare a parecchie ore, evitando i depositi di polvere.

Con una doppia applicazione di OTTO Primer 1230 è possibile migliorare l'aderenza e l'andamento della pittura.

Dato il gran numero di fattori che influiscono sulla lavorazione e sull'applicazione del prodotto, l'utilizzatore dovrebbe sempre effettuare una lavorazione e un'applicazione di prova.

Rispettare la data limite di utilizzo effettivo riportata sul contenitore.

Fornitura

	Flacone in alluminio da 100 ml	Flacone in alluminio da 250 ml
<input type="radio"/> incolore	PR1230-50	PR1230-51
Pezzi per unità di imballaggio	15	15
Pezzi per pallet		

Avvertenze per la sicurezza

Attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, GERMANIA

☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de

www.otto-chemie.com/it

Ufficio tecnico

☎ +49 8684 908-4300

@ tae@otto-chemie.de



SIGILLARE & INCOLLARE

Smaltimento

Istruzioni per lo smaltimento, vedere Scheda di sicurezza.

Garanzia

Le suddette informazioni e i nostri consigli tecnici applicativi, sia verbali che scritti o per mezzo di test, sono forniti al meglio delle nostre conoscenze, ma non sono vincolanti, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi. Le informazioni contenute in questo documento non esimono l'utente dall'effettuare propri test sui nostri prodotti per verificarne l'idoneità ai processi e agli scopi previsti. L'applicazione, l'uso e la lavorazione dei nostri prodotti e dei prodotti realizzati sulla base dei nostri consigli tecnici applicativi esulano dal nostro controllo e sono pertanto di esclusiva responsabilità dell'utente. Qualora l'impiego per il quale i nostri prodotti sono acquistati debba sottostare ad obblighi di approvazioni da parte delle Autorità competenti, l'ottenimento di tale approvazione sarà a carico dell'utilizzatore. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto relativamente ai progressi e agli sviluppi della tecnica. Per il resto si rimanda alle nostre Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili all'indirizzo www.otto-chemie.de.