

# OTTOCOLL® A 270

SPECJALNY

## Klej do folii

Klej dyspersyjny 1K

Do stosowania wewnątrz

A 270

### Właściwości

- ▶ Trwale klejące właściwości - Możliwość zerwania / skorygowania
- ▶ Większa przyczepność - Ustalanie nie jest konieczne
- ▶ Możliwość obróbki do -10°C
- ▶ Bezrozpuszczalnikowy
- ▶ Bezwonny - Brak emisji zapachów
- ▶ Odporny na starzenie się - Do trwałych zastosowań w zakresie wewnętrznym
- ▶ Odporne na mroz - Może być składowany i transportowany do 48 godzin w temperaturze maks. -10 °C

### Obszary zastosowań

- ▶ Do podłączenia taśm zapewniających szczelność powietrzną zgodnie z normą DIN 4108 - 7 bez łat dociskowych lub profili
- ▶ Nie nadaje się do saun i pływalni

### Normy i badania

- ▶ Spełnia wymagania zgodnie z normą DIN 4108 – 11
- ▶ Spełnia wymagania dotyczące reakcji na ogień EN 13501: klasa E
- ▶ Francuska klasa emisji VOC A+
- ▶ Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD nr 12+19-2+31+35 (IVD - Zrzeszenie Przemysłowe Materiały Uszczelniające)

### Dane techniczne

|  |                     |
|--|---------------------|
| Czas kożuszenia przy 23 °C/50 % WWP [minut]                              | ~ 15 - 20           |
| Utwardzenie w 24 godz. przy 23 °C/50 % WWP [mm]                          | ~ 1 - 2             |
| Rekomendowana temperatura przetwarzania od/do [°C]                       | + 5 / + 35          |
| Lepkość przy 23 °C   | pastowaty, stabilny |
| Gęstość w temp. 23 °C zgodnie z normą ISO 1183-1 [g/cm <sup>3</sup> ]    | ~ 1,2               |
| Odporność na temperaturę od/do [°C]                                      | - 20 / + 80         |
| Stabilność składowania przy 23 °C/50 % WWP dla wkładu/torebki [miesiące] | 12 <sup>1</sup>     |
| Temperatura składowania od/do [°C]                                       | + 5 / + 30          |

1) od daty produkcji

Wartości te nie są przeznaczone do sporządzania specyfikacji. Przed sporządzeniem specyfikacji proszę zwrócić się do OTTO-CHEMIE.

### Obróbka wstępna

Podłoże i izolacja przeciwwilgociowa / paroizolacja muszą być wytrzymałe, suche, wolne od pyłu i odtłuszczone. Nie mogą posiadać właściwości wchłaniania kleju.

#### Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, NIEMCY  
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de  
www.otto-chemie.pl

#### Technika zastosowań

☎ +49 8684 908-4300  
@ tae@otto-chemie.de



USZCZELNIANIE I KLEJENIE



## Wskazówki szczególne

Przed zastosowaniem produktu użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że tworzywa/materiały w obszarze styku tolerowane są z produktem i między sobą i nie szkodzą sobie, ani nie zmieniają się (np. nie zabarwiają się). W przypadku tworzyw/materiałów, które następnie przetwarzane są w obszarze produktu, użytkownik zobowiązany jest do wcześniejszego wyjaśnienia, że ich składniki bądź opary nie mogą doprowadzić do uszczerbku lub zmiany (np. zabarwienia) produktu. W razie potrzeby użytkownik zobowiązany jest skonsultować się z odpowiednim producentem tworzyw/materiałów.

## Wskazówki dotyczące obróbki

Podłoża odpowiednie do podłączenia: tynk, nieobrobione drewno, beton, kamień

Izolacje przeciwwilgociowe / paroizolacje odpowiednie do sklejana: gładkie i lekko chropowate folie polietylenowe, papier siarczanowy, włókniny, tektura

### Przygotowanie powierzchni mocowania (warunek niezawodnego klejenia):

Powierzchnie mocowania muszą być czyste, suche, wolne od pyłu, odtłuszczone i wytrzymałe. Podłoża nie mogą posiadać właściwości wchłaniania kleju.

**UWAGA:** Przed klejeniem z użyciem OTTOCOLL® A 270 konieczne oczyścić izolację przeciwwilgociową i podłoże, przykleić próbkę i przeprowadzić testy kompatybilności z izolacją przeciwwilgociową lub skontaktować się z działem techniki stosowania.

W przypadku stosowania wstęg wielowarstwowych muszą one posiadać wystarczającą wytrzymałość wewnętrzną, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo zbyt małej nośności z powodu rozdzielania się warstw.

**WAŻNE:** Podłoże musi być wsiąkliwe, np. tynk, beton, nieobrobione drewno.

### Nanoszenie kleju i wskazówki specjalne:

Za pomocą pistoletu ręcznego lub pneumatycznego nanieść OTTOCOLL® A 270 równomiernie i nieprzerwaną linią w postaci ściegu-gąsienicy.

**WAŻNE:** Ułożyć pętlę odciążającą w paroizolacji.

W fazie utwardzania nie wolno wykonywać żadnego ruchu poprzez ciągnięcie za folie. W przypadku niższych temperatur utwardzenie opóźnia się.

## Instrukcja użytkowania

**Metoda mokra:** Szczelnie przykleić paroizolację na otynkowanym murze (dla doświadczonych użytkowników)

**Metoda sucha:** Szczelnie przykleić paroizolację na otynkowanym murze (chroni przed błędami zastosowania - również dla początkujących)

**Metoda sucha:**

1. Unieruchomić paroizolację za pomocą taśmy klejącej. Nanieść ścieg **OTTOCOLL® A270** grubości **8 mm** i pozostawić go w spokoju na 1 - 3 dni



2. Ułożyć pętlę odciążającą w paroizolacji, ponieważ przejmuje ona ruchy budynku



3. Mocno docisnąć paroizolację do ściegu **OTTOCOLL® A270**

**UWAGA:** W czasie między nałożeniem kleju i przyklejeniem paroizolacji unikać osiadania pyłu na ściegu OTTOCOLL® A 270.

**Wskazówka dodatkowa:** W odniesieniu do obróbki odsyłamy do normy DIN 4108-7.

**Wskazówki dotyczące obróbki**

Ze względu na mnogość możliwych wpływów podczas obróbki i stosowania użytkownik zobowiązany jest zawsze do przeprowadzenia próbnej obróbki i zastosowania.

Konkretna data przydatności do użycia nadrukowana jest na opakowaniu i musi być przestrzegana.

**Forma dostawy**

|                               | 310 ml wkład | 580 ml torebka z folii aluminiowej |
|-------------------------------|--------------|------------------------------------|
| ● jasnoniebieski              | A270-04-C987 | A270-08-C987                       |
| Sztuk na jednostkę opakowania | 20           | 20                                 |
| Sztuk na palecie              | 1200         | 600                                |

Z przyczyn technicznych kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od oryginalnych kolorów produktów.

**Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**

Proszę przestrzegać Karty charakterystyki preparatu.

Po zakończeniu utwardzania produkt jest bezwonny.

**Utylizacja**

Wskazówki dotyczące usuwania odpadów patrz Karta charakterystyki preparatu.

**Odpowiedzialność za wady**

Powyższe informacje i nasze porady techniczne dotyczące zastosowań – ustne, pisemne lub pozyskane w wyniku testów – są

dostarczane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednak nie są poradami wiążącymi, w tym w odniesieniu do wszelkich praw własności osób trzecich. Informacje zawarte w niniejszym druku nie zwalniają przetwórcy z obowiązku przeprowadzenia własnych testów naszych produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonych procesów i celów. Zastosowanie, użytkowanie i przetwarzanie naszych produktów oraz produktów wytworzonych na podstawie naszych technicznych porad dotyczących zastosowania są poza naszą kontrolą i w związku z tym wyłączną odpowiedzialność za nie ponosi podmiot przetwarzający. Jeśli zastosowanie, w którym używane są nasze produkty, podlega wymogowi uzyskania oficjalnego zezwolenia, użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie takiego zezwolenia. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania produktu w miarę postępu technicznego i pojawiania się nowych rozwiązań. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych, w szczególności w odniesieniu do odpowiedzialności za wady. Nasze OWH można znaleźć pod adresem [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de).