



Špeciálna pasta na báze rozpúšťadiel

Pre interiér a exteriér

STEX

Charakteristika

- ▶ Pasta pripravená k použitiu
- ▶ Lhké spracovanie
- ▶ Úspešným použitím pomôže predísť drahej renovácii prírodného kameňa

Oblasti aplikácie

- ▶ Na odstránenie mastnoty z mramoru prírodného kameňa, kde nevhodné tmelivá spôsobili škvrny okolo hrán a spojov

Technické vlastnosti

Teplota spracovania od/do + 10 / + 25
[°C]

Viskozita pri 23 °C pastovitý

Hustota pri 23 °C podľa ISO ~ 1,2
1183-1 [g/cm³]Spotreba na cca 500 cm² 1
(hrúbka vrstvy 5 mm)
[kartuša]Skladovateľnosť pri 23 °C 12
C/50 % RVV pre kartušu/
fóliu [mesiacov]

Tieto dáta nie sú vhodné pre prípravu špecifikácií. Pred tvorbou špecifikácie sa obráťte na OTTO-CHEMIE.

Dôležité informácie

Každý prírodný kameň je zložením jedinečný. Z tohto dôvodu nie je možné vylúčiť, že aj v prípade vhodnej aplikácie odmasťujúcej pasty môže prísť k intenzívnejšej tvorbe škvŕn. Tento efekt sa však vyskytuje len výnimočne, zmieňujeme sa o ňom len v rámci prevencie.

Kvôli rôznorodosti druhov prírodného kameňa sa odporúčajú skúšobné testy na pokrytom povrchu. Záruka teda daná byť nemôže.

Neaplikujte OTTO StainEx ak je teplota povrchu pod + 5 °C alebo nad + 20 °C.

Informácie o aplikácii

OTTO StainEx eliminuje vznik škvŕn spôsobených nevhodnými tmelivami a odstraňuje ich až do hĺbky 2 cm.

Prosím vykonajte skúšobné testy vopred a uistite sa, že mastné škvrny sa dajú odstrániť pomocou OTTO StainEx. Táto pasta je účinná iba pri škvŕnách spôsobených mastnotou. Ostatné znečistenia na prírodnom kameni spôsobené primerom, čistiacim prostriedkom a podobne sa nedajú odstrániť.

Úplne vyberte tmel zo spoja. Pri aplikácii pasty by mali byť spoje suché. Aplikujte OTTO StainEx na povrch a rozotrite štetcom. Potom aplikujte OTTO StainEx opäť, aby ste dosiahli hrúbku vrstvy aspoň 5 mm. Po vyschnutí pasty (aspoň 12 hodín, pasta musí byť úplne rozdrvená) zameňte zvyšné pevné časti metlou alebo ich povysávajte. Po čistení by nemali byť viditeľné žiadne ďalšie škvrny.

Odstráňte zvyšné hlbšie škvrny aplikovaním pasty druhý alebo tretí raz. Následne spoje očistite a utesnite silikónom na prírodný kameň OTTOSEAL® S 70.

Kvôli mnohým možným vplyvom počas a po aplikácii musí zákazník vždy najprv vykonať skúšobné testy.

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, NEMECKO
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.sk

OTTO technické oddelenie


☎ +49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de



TMELNIE A LEPENIE

Prosím všimnite si odporúčanú trvanlivosť uvedenú na obale.

Balenie

	310 ml kartuša
 béžová	STEX-20-C1378
Kusov na baliacu jednotku	12
Kusov na paletu	1248

Bezpečnostné opatrenia

Vid' bezpečnostný list.

Bezpečnostné opatrenia

Informácie o likvidácii. Prosím pozrite si bezpečnostný list.

Informácie o záruke

Vyššie uvedené informácie a naše poradenstvo ohľadom aplikačnej technológie v slovnej, písomnej a testovacej forme sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí, ale sú len nezáväznými údajmi, a to aj pokiaľ ide o akékoľvek majetkové práva tretích strán. Informácie v tejto publikácii neoslobodzujú spracovateľa od vlastného preskúmania našich produktov z hľadiska ich vhodnosti na zamýšľané procesy a účely. Aplikácia, používanie a spracovanie našich produktov a produktov vyrobených na základe našich odporúčaní súvisiacich s aplikačnou technológiou sú mimo našej kontroly, a preto sú výlučne zodpovednosťou spracovateľa. Ak aplikácia, na ktorú sa používajú naše výrobky, podlieha požiadavke úradného schválenia, používateľ je zodpovedný za získanie týchto schválení. Vyhradujeme si právo prispôsobiť produkt technickému pokroku a novému vývoju. Ďalej odkazujeme na naše Všeobecné obchodné podmienky, najmä pokiaľ ide o akúkoľvek zodpovednosť za vady. Naše Všeobecné obchodné podmienky nájdete na stránke www.otto-chemie.de.