

OTTOSEAL® S 140

757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Germania
 2014
 OC0140A

**EN 15651 - 1, EN 15651 - 3,
 EN 15651 - 4**

Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra
 per l'uso su facciate
 per l'uso nel settore dei sanitari
 per aree pedonali

- Tipo F EXT-INT CC, S, PW INT
- Condizionamento: procedimento A
- Materiale portante: alluminio anodizzato
- Pretrattamento: OTTO Cleanprimer 1101

Reazione al fuoco	Classe E
Sprigionamento di agenti chimici nocivi per la salute e/o per l'ambiente	valutata
Ermeticità all'acqua ed all'aria	
a) Comportamento alla trazione sotto pretensione (+23°C/-20°C)	superata (NF)
b) Stabilità	≤ 3 mm
c) Perdita di volume	≤ 10 %
d) Resistenza allo strappo	superata (NF)
e) Comportamento alla trazione, ossia comportamento alla tensione sotto pretensione	superata (NF)
f) Proprietà di trazione / modulo secante con clima freddo (con -30°C)	≤ 0,9 MPa
g) Proprietà di trazione sotto pretensione con clima freddo (con -30°C)	superata (NF)
h) Crescita microbiologica	0
Durabilità	superata (NF)