

# OTTOSEAL<sup>®</sup> S 730



0757

Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Alemanha  
2014  
OC0730B

## EN 15651 - 1, EN 15651 - 3

Vedante de silicone monocomponente de reticulação neutra  
para aplicação em fachadas  
para aplicação em sanitários

- Tipo F EXT-INT CC, S
- Condicionamento: Método A
- Substrato: alumínio anodizado
- Pré-tratamento: OTTO Cleanprimer 1101

1/3-1	Reação ao fogo	E
1/3-2	Libertação de produtos químicos nocivos para a saúde e/ou meio ambiente	NPD
Impermeabilidade à água e ao ar		
1/3-3	Estabilidade	≤ 3 mm
1-4	Perda de volume	≤ 10%
3-4	Perda de volume	≤ 20%
1/3-5	Reação à tração, ou seja, reação ao alongamento sob pré-esforço após imersão em água	NF
1-7	Propriedades de tração/módulo secante em clima frio (com -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1-8	Propriedades de tração sob pré-esforço em clima frio (com -30 °C)	NF
3-12	Crescimento microbiológico	0
1/3-20	Durabilidade - reação de aderência/alongamento a diferentes temperaturas	NF