


OTTOSEAL® S 70



	
757	
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemecko 2014 OC0070B	
EN 15651 - 1, EN 15651 - 3, EN 15651 - 4 Jednozložkový silikónový tmel, s neutrálnym sieťovaním pre použitie na fasádach pre použitie v sanitárnej oblasti pre chodníky pre chodcov - typ F EXT-INT CC, S, PW EXT-INT ¹ /PW INT ² - príprava: postup A - nosný materiál: eloxovaný hliník - predúprava: OTTO Cleanprimer 1101	
Správanie pri požiari	Trieda E
Uvoľňovanie zdraviu a/alebo ekologicky škodlivých chemikálií	hodnotené
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
a) Správanie pri ťahu pri predpnutí (+23 °C/-20 °C)	obstál (NF)
b) Stekavosť	≤ 3 mm
c) Strata objemu	≤ 10 %
d) Pevnosť v ťahu	obstál (NF)
e) Priľnavosť/rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do vody na 28 dní	obstál (NF) ¹
f) Priľnavosť/rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do slanej vody na 28 dní	obstál (NF) ¹
g) Správanie pri ťahu, tzn. rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do vody	obstál (NF)
h) Vlastnosti v ťahu / sekantový modul v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	≤ 0,9 MPa
i) Vlastnosti v ťahu pri predpnutí v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	obstál (NF)
j) Mikrobiologický rast	0
Trvanlivosť	obstál (NF)

1) platí len pre výrobok OTTOSEAL® S 70 s plnivom

2) platí len pre výrobok OTTOSEAL® S 70 bez plniva