

**OTTOSEAL® S 94**

757

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Saksa**  
2014  
OC0094A

**EN 15651 - 1, EN 15651 - 2**  
**EN 15651 - 4**

1-komponentti-silikonitiiviste, neutraalisti silloittava  
käyttöön julkisivussa  
lasitukseen  
jalankulkuteille

- Tyyppi F EXT-INT CC, G CC, PW INT
- Olosuhde: menetelmä A
- Sideaine: lasi
- Esikäsitely: OTTO Cleanprimer 1226

Palokäyttäytyminen	Luokka E
Vapauttaminen terveyttä- ja/tai ympäristövaarantavilta kemikaleilta	arvioitu
Veden- ja ilmanpitävyys	
a) Vetovaste esijännityksessä	hyväksytty (NF)
b) Valumakestävyys	≤ 3 mm
c) Tilavuushäviö	≤ 10 %
d) Murtolujuus	hyväksytty (NF)
e) Vetovaste, ts. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen	hyväksytty (NF)
f) Pidätys-/venymävaste lämmön, veden ja keinovalon vaikutuksen jälkeen	hyväksytty (NF)
g) Palautuskyky	≥ 60 %
h) Veto-ominaisuudet / sekanttimoduuli kylmässä ilmastossa (lämpötilassa -30 °C)	≤ 0,9 MPa
i) Veto-ominaisuudet esijännityksessä kylmässä ilmastossa (lämpötilassa -30 °C)	hyväksytty (NF)
Pysyvyys	hyväksytty (NF)

