

OTTOSEAL[®] S 105



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland
2014
OC0105C

**EN 15651 - 1, EN 15651 - 2
EN 15651 - 3**

1-komponent silikone-tætningsmiddel, acetatbindende
til brug i facader
til glasarbejde
til brug i sanitetsområdet

- Type F EXT-INT CC, G CC, S
- Konditionering: metode A
- Base: glas
- Forbehandling: OTTO Cleanprimer 1226

Brandforhold	Klasse E
Frisættelse af helbreds- og/eller miljøfarlig kemikalier	vurderet
Vand- og lufttæthed	
a) Stabilitet	≤ 3 mm
b) Volumentab	≤ 10 %
c) Egenskaber ved træk, dvs. egenskaber ved udvidelse under forspænding efter nedsænkning i vand	bestået (NF)
d) Vedhæftnings-/udvidelsesegenskaber efter påvirkning af varme, vand og kunstigt lys	bestået (NF)
e) Gendannelsesevne	≥ 70 %
f) Trækeegenskaber / sekantmodul i koldt klima (ved -30 °C)	≤ 0,9 MPa
g) Trækeegenskaber under forspænding i koldt klima (ved -30 °C)	bestået (NF)
h) Mikrobiologisk vækst	0
Holdbarhed	bestået (NF)