

# Lista kompatybilności Silikon neutralny Premium

## OTTOSEAL® S 110

### Lista kompatybilności Silikon neutralny Premium OTTOSEAL® S 110

Kontrolę zgodnie z wytyczną Instytutu Techniki Okiennej (ift) DI 01/1 Zastosowalność materiałów uszczelniających - część 1: Kontrola materiałów w zetknięciu z krawędzią szyby zespolonej, luty 2008

Metoda kontroli: Test potrójny P1, rozdział 4.1

Przezroczysty silikonowy materiał uszczelniający może zabarwić się na żółto w wyniku zetknięcia z wtórną krawędzią szyby zespolonej.

Poniższe zestawienie obejmuje produkty kompatybilne z OTTOSEAL® S 110:

| OTTOSEAL® S 110                             |                                   |                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Producent                                   | Pierwotny materiał uszczelniający | Wtórny materiał uszczelniający |
| IGK Isolierglasklebstoffe GmbH, Hasselroth  | IGK 511                           | IGK 130, IGK 311, IGK 330      |
| Fenzi Spa, Tribiano                         | Butylver                          | Thiover, Poliver               |
| Kömmerling Chemische Fabrik GmbH, Pirmasens | GD 115                            | GD 116, GD 677                 |
| Tremco Illbruck GmbH & Co. KG, Bodenwöhr    | JS 880                            | JS 442                         |
| Hutchinson GmbH, Eschborn                   | Totalseal 3524/1                  | Totalseal 3189/2               |
| różne                                       | --                                | IG Silicone                    |

Niniejsze informacje zostały zestawione na podstawie szczegółowych prób i według najlepszej wiedzy i uwzględniają dzisiejszy stan praktycznych doświadczeń. Wypowiedzi odnoszą się jednak wyłącznie do przetestowanego materiału i naszych warunków doświadczenia. Przezornie zwraca się jednak uwagę na to, że wiedza zdobyta podczas prób laboratoryjnych nie obejmuje wszystkich możliwych wpływów w praktyce i wszelkich możliwych sytuacji montażowych. W każdym razie zalecamy oddzielne wyjaśnienie przydatności naszych produktów do danych zastosowań na podstawie wzoru lub prototypu.



**Materiały uszczelniające • Kleje**

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, Niemcy

Tel.: +49-8684-908-0 · Faks: +49-8684-1260

E-Mail: [info@otto-chemie.de](mailto:info@otto-chemie.de) · Internet: [www.otto-chemie.pl](http://www.otto-chemie.pl)