

Zoznam kompatibility pre tesniaci exteriérový silikónový tmel fasádny

OTTOSEAL® S7

Zoznam kompatibility pre tesniaci exteriérový silikónový tmel fasádny OTTOSEAL® S7

Skúšky podľa smernice ift DI 01/1 Použitelnosť tesniacich hmôt – časť 1: Skúška materiálov prichádzajúcich do styku s utesením okrajov izolačného skla, február 2008

Skúšobná metóda: trojtest P1, kapitola 4.1

Nasledujúca konfigurácia obsahuje výrobky, ktoré sú kompatibilné s výrobkom OTTOSEAL® S7:

OTTOSEAL® S7		
Výrobca	Primárny tmel	Sekundárny tmel
IGK Isoliertglassklebstoffe GmbH, Hasselroth	IGK 511	IGK 130, IGK 311, IGK 330
Fenzi Spa, Tribiano	Butylver	Thiover, Poliver
Kömmerling Chemische Fabrik GmbH, Pirmasens	GD 115	GD 116, GD 677
Tremco Illbruck GmbH & Co. KG, Bodenwöhr	JS 880	JS 442
Hutchinson GmbH, Eschborn	Totalseal 3524/1	Totalseal 3189/2
rôzni	--	IG Silicone

Tieto údaje boli zostavené na základe dôkladných testov, podľa najlepšieho vedomia a zohľadňujú súčasný stav skúseností z praxe. Tvrdenia sa však týkajú výhradne skúšaného materiálu a východiskových podmienok skúšky. Zo zásady opatrnosti upozorňujeme na to, že poznatky z laboratórnych skúšok nemôžu obsahovať všetky možné vplyvy v praxi a všetky možné situácie montáže. V každom prípade odporúčame zvlášť vyskúšať vhodnosť tmelu pre danú aplikáciu na vzorke alebo prototypu.



Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, NEMECKO

Tel.: 0049-8684-908-0 · Fax: 0049-8684-1260

E-mail: info@otto-chemie.de · Internet: www.otto-chemie.sk