

Verträglichkeit mit unterschiedlichen Silikon-Kleb- & Dichtstoffen und Kontaktmaterialien – OTTOCOLL® S645

Hinweise

Allgemeiner Hinweis

Die Verträglichkeit der gewählten Materialkombination ist immer gewissenhaft zu prüfen. Bereits von uns geprüfte Materialkombinationen finden Sie in nachfolgender Tabelle.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich unsere Aussagen hinsichtlich der Verträglichkeit entsprechend zukünftiger Prüfergebnisse und Erkenntnisse verändern können. Es liegt in der Verantwortung des Verarbeiters sich vor Beginn der Verarbeitung davon zu überzeugen, dass ihm die aktuellen Empfehlungen vorliegen. Die aktuellen Empfehlungen können von unserer Website www.otto-chemie.de heruntergeladen werden.

Diese Angaben sind aufgrund eingehender Versuche und nach bestem Wissen zusammengestellt und berücksichtigen den heutigen Stand unserer praktischen Erfahrungen. Unsere Aussagen beziehen sich jedoch ausschließlich auf das von uns getestete Material und unsere Versuchsbedingungen. Vorsorglich weisen wir aber darauf hin, dass Erkenntnisse aus Laborversuchen nicht alle möglichen Einflüsse in der Praxis und sämtliche möglichen Einbausituationen erfassen. In jedem Falle empfehlen wir, die Eignung unserer Produkte für die jeweiligen Anwendungen an einem Muster oder Prototyp gesondert abzuklären. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.

Die folgenden Angaben basieren auf Prüfungen und den Bewertungskriterien nach EAD 09010-00-0404, Kapitel 2.2.15.1.7 – Methode ohne UV (vorherige Prüfungen unterliegen den Anforderungen der ETAG 002)

OTTOCOLL® S645				
SG-Klebstoff	Kontaktmaterial	Ergebnis der Verträglichkeitsprüfung	Bemerkung	Geprüfte Chargen Sekundärrandverbund / Jahr der Prüfung
OTTOCOLL® S645 schwarz	DOWSIL™ 895 schwarz	verträglich	ohne UV	H041P3K062 2026
	DOWSIL™ 3363 schwarz	verträglich	ohne UV	2026
	DOWSIL™ 3362 Randverbund	verträglich	ohne UV	A: H041N54039 2024.06.27 B: H100N21031 2024.03.27 2025
	Sikasil® SG-20	verträglich	ohne UV	3007676011 2025
	Sikasil® IG-25 HM Plus Randverbund	verträglich	ohne UV	A: 3007982108 B: 30080060689 2025
	Sikasil® WT-485	verträglich	ohne UV	102514 2026
	OTTOSEAL® S7	verträglich	mit/ohne UV	2018
	Vito Glazingmount 400	verträglich	mit/ohne UV	2018
	Thermalbond V2100	verträglich	mit/ohne UV	2018