

OTTO Flexband

Technický list

Vlastnosti:

- PE páska z měkké pěny
- Zesílená pevnost v tahu
- **Uzavřená struktura**
- Odolný proti stárnutí
- Kompatibilní s OTTO silikonovými tmely
- K dispozici se stahovací fólií nebo bez ní

Oblasti použití:

- Jako páska pro izolační zasklení podle rosenheimských směrnic

Normy a zkoušky:

- Francouzská emisní třída VOC A+

Technické údaje:

| | |
|---|-------------|
| Teplotní odolnost od/do [°C] | - 40 / + 80 |
| Nasákavost [obj. %] | ≤ 1,0 (1) |
| Tepelná vodivost podle DIN EN 12667 [W/mK] | ≤ 0,04 |
| Tuhost při poměrném stlačení podle ISO 3386-1 při stlačení 25 % [kPa] | ≤ 35 |
| Tuhost při poměrném stlačení podle ISO 3386-1 při stlačení 40 % [kPa] | ≤ 65 |
| Tuhost při poměrném stlačení podle ISO 3386-1 při stlačení 50 % [kPa] | ≤ 95 |
| Teplota skladování od/do [°C] | + 5 / + 20 |
| Stabilita při skladování při 23 °C/50% rel. vlh. vzduchu [měsíce] | 12 |

1) Po 7 dnech

Tyto hodnoty nejsou určeny ke stanovení specifikací. Před stanovením specifikací se obraťte na společnost OTTO-CHEMIE.

Forma dodání:

| Rozměry | Jednotka balení | | Délka role | OTTO Flexband se snímatelnou fólií | |
|---------|-----------------|-------|------------|------------------------------------|--------------|
| | malé | velké | | antracitová | bílá |
| 6x2mm | 100 | 1500 | 20 | na požádání | na požádání |
| 8x2mm | 100 | 1500 | 20 | na požádání | na požádání |
| 9x2mm | 100 | 1500 | 20 | FLBM-9x2-C67 | FLBM-9x2-C01 |
| 9x3mm | 100 | 1500 | 20 | FLBM-9x3-C67 | FLBM-9x3-C01 |
| 9x4mm | 50 | 1500 | 10 | FLBM-9x4-C67 | na požádání |
| 9x5mm | 50 | 1500 | 10 | na požádání | na požádání |
| 9x6mm | 50 | 1000 | 10 | na požádání | na požádání |
| 12x2mm | 100 | 1500 | 20 | FLBM-12x2-C67 | na požádání |
| 12x3mm | 100 | 1500 | 20 | FLBM-12x3-C67 | na požádání |
| 12x4mm | 50 | 1500 | 10 | FLBM-12x4-C67 | na požádání |
| 12x5mm | 50 | 1200 | 10 | na požádání | na požádání |
| 15x2mm | 100 | 1500 | 20 | FLBM-15x2-C67 | na požádání |
| 15x3mm | 100 | 1500 | 20 | na požádání | na požádání |
| 50x5mm | 50 | 350 | 10 | na požádání | na požádání |

| Rozměry | Jednotka balení | | Délka role | OTTO Flexband SP bez snímatelné fólie | |
|---------|-----------------|-------|------------|---------------------------------------|-------------|
| | malé | velké | | antracitová | bílá |
| 6x2mm | 100 | 1400 | 20 | na požádání | na požádání |
| 8x2mm | 100 | 1400 | 20 | na požádání | na požádání |
| 9x2mm | 100 | 1400 | 20 | FLBO-9x2-C67 | na požádání |
| 9x3mm | 100 | 1400 | 20 | FLBO-9x3-C67 | na požádání |
| 9x4mm | 50 | 1400 | 10 | na požádání | na požádání |
| 9x5mm | 50 | 1400 | 10 | na požádání | na požádání |
| 9x6mm | 50 | 1400 | 10 | na požádání | na požádání |
| 12x2mm | 100 | 1400 | 20 | FLBO-12x2-C67 | na požádání |
| 12x3mm | 100 | 1400 | 20 | FLBO-12x3-C67 | na požádání |
| 12x4mm | 50 | 1400 | 10 | na požádání | na požádání |
| 12x5mm | 50 | 1000 | 10 | na požádání | na požádání |
| 15x2mm | 100 | 1400 | 20 | na požádání | na požádání |
| 15x3mm | 100 | 1400 | 20 | na požádání | na požádání |
| 50x5mm | 50 | 350 | 10 | na požádání | na požádání |

Rozměry na vyžádání lze dodat pouze ve „velké“ jednotce balení!

Likvidace:

Zbytky výrobku lze zlikvidovat spolu s průmyslovým odpadem jako smíšené plasty. Obaly (kartonové krabice, fólie) jsou cenné suroviny, a proto musí být přivezeny k recyklaci.

Odpovědnost za vady:

Všechny informace v této publikaci vycházejí z aktuálních technických znalostí a zkušeností. Kvůli velkému počtu možných vlivů během zpracování a použití však nezabývají zpracovatelé povinností provádět vlastní zkoušky a testy. Informace uvedené v této publikaci a prohlášení společnosti Otto-Chemie v souvislosti s tímto dokumentem nepředstavují převzetí záruky. Aby bylo prohlášení o záruce účinné, vyžaduje samostatné výslovné písemné prohlášení společnosti Otto-Chemie. Vlastnosti uvedené v tomto datovém listu komplexně a definitivně specifikují vlastnosti předmětu dodávky. Návrhy na použití nepředstavují záruku vhodnosti pro doporučený účel použití. Vyhrazuje si právo přizpůsobit výrobek technickému pokroku a novému vývoji. Pro dotazy jsme vám k dispozici, také s

ohledem na jakoukoliv speciální problematiku použití. Pokud aplikace, pro kterou jsou naše výrobky používány, vyžaduje úřední schválení, je uživatel odpovědný za získání těchto schválení. Naše doporučení nezbavují uživatele povinnosti zohlednit a v případě potřeby vyjasnit možnost omezení práv třetích osob. Odkazujeme na naše všeobecné obchodní podmínky, zejména s ohledem na jakoukoli odpovědnost za vady. Naše VOP najdete na <http://www.otto-chemie.de>



INDUSTRIEVERBAND
DICHTSTOFFE E.V.
(IVD)



INDUSTRIEVERBAND
KLEBSTOFFE E.V.
(IVK)

