



Speciální pasta na bázi rozpouštědla

Pro interiér a exteriér

STEX

Vlastnosti

- ▶ Pasta připravená k použití
- ▶ Snadná zpracovatelnost
- ▶ Při úspěšném použití je možné se vyhnout nákladné a drahé renovaci obkladů z přírodního kamene

Oblasti použití

- ▶ K odmaštění mramoru a přírodního kamene, na němž se v důsledku nevhodných tmelů vyskytly tuky v okrajových oblastech

Technický popis

Teplota zpracování od/do [°C] + 10 / + 25

Viskozita při 23 °C pastovitý

Hustota při 23 °C podle ISO 1183-1 [g/cm³] ~ 1,2Spotřeba na cca 500 cm² při tloušťce vrstvy 5 mm [kartuše] 1

Stabilita při skladování při 23 °C/50% rel. vlh. vzduchu pro kartuš/sáček [měsíce] 12

Tyto hodnoty nejsou určeny ke stanovení specifikací. Před stanovením specifikací se obraťte na společnost OTTO-CHEMIE.

Zvláštní poznámky

Každý přírodní kámen je svým složením jedinečný. Z tohoto důvodu nelze vyloučit, že i když je odmašťovací pasta používána správně, může to zesílit zamaštění přírodního kamene. Ačkoli se tento účinek vyskytuje jen velmi vzácně, je zde uveden z důvodů předběžné opatrnosti

Vzhledem k velkému množství různých druhů přírodních kamenů se doporučuje předběžná zkouška na skrytém místě.

Z těchto důvodů nelze přijmout záruku

Nezpracovávejte OTTO StainEx, pokud je teplota podkladu pod + 5 °C a nad + 20 °C.

Návody k použití

OTTO StainEx dokáže odstranit tuk z okrajové oblasti přírodního kamene způsobený nevhodnými tmely a rozpouští nečistoty až do hloubky 2 cm.

Předběžná zkouška by vás měla přesvědčit, že maštění lze odstranit pomocí OTTO StainEx. Tato pasta je účinná pouze na zamaštění, neodstraní znečištění přírodních kamenů základním nátěrem, mycími prostředky atd.

Tmel musí být zcela odstraněn ze spáry. Při použití pasty musí být okraje spár suché. Naneste OTTO StainEx na čistou plochu a zapracujte kartáčkem. Poté znovu aplikujte OTTO StainEx, abyste dosáhli tloušťky vrstvy nejméně 5 mm. Po vysušení pasty (nejméně 12 hodin, musí být pasta úplně pulverizována) koštětem zameťte zbývající pevnou látku nebo ji vysajte. Po vyčištění nesmí být vidět žádné tmavé skvrny. Hluboké znečištění odstraníte po druhé nebo třetí aplikaci.


Poté vyčistíte spáry a znovu je vyspárujete silikonovým tmelem na přírodní kámen OTTOSEAL® S 70.



Vzhledem k velkému počtu možných vlivů během zpracování a použití musí zpracovatel vždy provést zkušební zpracování a aplikaci.

Konkrétní datum spotřeby najdete na potisku obalu a musí se dodržovat.

Forma dodání

Kartuše 310 ml	
 bežová	STEX-20-C1378
Kusů na paletě	12
Kusů v balení	1248

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte bezpečnostní list.

Likvidace

Pokyny k likvidaci viz. bezpečnostní list.

Odpovědnost za vady

Výše uvedené informace a naše rady ohledně aplikační technologie ústně, písemně a prostřednictvím testů jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí, ale jsou považovány pouze za nezávazné poradenství, a to i s ohledem na jakákoli práva duševního vlastnictví třetích stran. Informace v této publikaci nezbavují zpracovatele povinnosti provádět vlastní testování našich produktů s ohledem na jejich vhodnost pro zamýšlené procesy a účely. Aplikace, použití a zpracování našich produktů a produktů vyrobených na základě našeho poradenství v oblasti aplikační technologie jsou mimo naši kontrolu, a jsou proto výhradní odpovědností zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou naše produkty používány, podléhá oficiálnímu schválení, je uživatel odpovědný za získání těchto schválení. Vyhrazuje si právo přizpůsobit produkt technickému pokroku a novému vývoji. Dále odkazujeme na naše všeobecné obchodní podmínky, zejména pokud jde o případnou odpovědnost za vady. Naše všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.otto-chemie.de.