

OTTOTAPE Fixační páska

Oboustranná fixační lepicí páska

Oboustranná lepicí páska z čisté akrylátové PE pěny

FIXBA

Vlastnosti

- ▶ Oboustranná lepicí páska z čisté akrylátové PE pěny
- ▶ Velmi dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům, stárnutí a UV záření
- ▶ Extrémní odolnost vůči změkčovadlům. Polyethylenová pěna zůstává trvale elastická
- ▶ Velmi dobrá přilnavost k hladkým podkladům
- ▶ Vysoká počáteční přilnavost poskytuje dostatečnou bezpečnost používání ihned po montáži
- ▶ Nepoškozuje povlak zrcadla
- ▶ Tlumení vibrací a kompenzace různých koeficientů roztažnosti spojovacích spár

Oblasti použití

- ▶ Počáteční upevnění při lepení dveřních panelů s překrývajícími se křídly pomocí OTTOCOLL® M 580 nebo OTTOCOLL® S 81
- ▶ Podporuje fixaci při lepení zrcadel
- ▶ Montáž okenních příček z PVC

Technický popis

Celková šířka [mm]	~10,0
Celková tloušťka [mm]	~1,10
Tloušťka pásky bez vložky [mm]	~1,00
Tloušťka vložky (ochranná fólie) [mm]	~0,10
Délka role [m]	~25
Pevnost ve střihu na oceli na základě DIN EN 1943 s ohledem na lepicí plochu 625 mm ² [N]	40
Pevnost v odlupování na oceli na základě DIN EN 1939 s ohledem na zkušební šířku 25 mm [N]	23
Teplota zpracování od/do [°C]	+18 / +35
Teplotní odolnost od/do [°C]	-40 / +95
Stabilita při skladování při 23 °C/50% rel. vlh. vzduchu [měsíce]	24
Barva	antracitová

Tyto hodnoty nejsou určeny ke stanovení specifikací. Před stanovením specifikací se obraťte na společnost OTTO-CHEMIE.

Předběžná úprava

Lepicí povrchy musí být vyčištěny a musí být odstraněny veškeré nečistoty, jako jsou separační činidla, konzervační prostředky, tuk, olej, prach, voda, stará lepidla/tmelý a také další látky zhoršující přilnavost. Čištění neporézních podkladů: Vyčistěte pomocí OTTO Cleaner T (nevyžaduje dobu odvětrání) a čistého hadříku, který nepouští vlákna. Podklady nesmí mít žádné vlastnosti odpuzující lepidlo.

Zvláštní poznámky

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, NĚMECKO
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.com/cz

💡 Aplikační poradenství
☎ +49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de



TĚSNĚNÍ A LEPENÍ

Před použitím výrobku musí uživatel zajistit, že jsou materiály/suroviny v oblasti kontaktu navzájem kompatibilní a nepoškodí se nebo nezmění (např. změna barvy). U materiálů/surovin, které jsou následně zpracovávány v oblasti výrobku, musí uživatel předem objasnit, že jejich složky, resp. výpary nemohou vést k narušení nebo změně (např. zbarvení) výrobku. V případě potřeby musí uživatel konzultovat s příslušným výrobcem materiálů/surovin.

Dveřní výplně překrývající křídlo: Jako výrobce můžeme převzít záruku pouze za vlastnosti produktu našeho lepidla. Je proto výhradní odpovědností uživatele, aby prostřednictvím plánování a provádění zkoušek zaručil funkčnost celé konstrukce po celou dobu životnosti konstrukčního dílu. To musí být v každém případě zajištěno vhodnými předběžnými zkouškami!

Nevhodný pro lepení na drsné podklady, pěnu, gumu.

Návody k použití

Obzvláště vhodný pro aplikovatelnost na: lak, vysoce energetický plast (PVC, PC, ABS atd.), kov

Vhodný pro aplikovatelnost na: sklo, keramiku, dřevo, nízkoenergetický plast (PE, PP atd.), papír, lepenku

Maximální konečná pevnost bude dosažena po době čekání asi 24 hodin.

- Vždy chraňte role lepidla před znečištěním.

Forma dodání

Rozměry	Objednávací jednotka (OJ)	Balící jednotka (BJ)	Kód
10 x 1 mm	1 role à 25 m	10 rolí à 25 m	FIXBA

Likvidace

Zbytky výrobku lze zlikvidovat spolu s průmyslovým odpadem jako smíšené plasty. Obaly (kartonové krabice, fólie) jsou cenné suroviny, a proto musí být přivezeny k recyklaci.

Odpovědnost za vady

Výše uvedené informace a naše rady ohledně aplikační technologie ústně, písemně a prostřednictvím testů jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí, ale jsou považovány pouze za nezávazné poradenství, a to i s ohledem na jakákoli práva duševního vlastnictví třetích stran. Informace v této publikaci nezbavují zpracovatele povinnosti provádět vlastní testování našich produktů s ohledem na jejich vhodnost pro zamýšlené procesy a účely. Aplikace, použití a zpracování našich produktů a produktů vyrobených na základě našeho poradenství v oblasti aplikační technologie jsou mimo naši kontrolu, a jsou proto výhradní odpovědností zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou naše produkty používány, podléhá oficiálnímu schválení, je uživatel odpovědný za získání těchto schválení. Vyhrazujeme si právo přizpůsobit produkt technickému pokroku a novému vývoji. Dále odkazujeme na naše všeobecné obchodní podmínky, zejména pokud jde o případnou odpovědnost za vady. Naše všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.otto-chemie.de.