

OTTO

Primer 1217

Scheda tecnica

Caratteristiche:

- Primer per il miglioramento dell'aderenza su molte materie plastiche
- Nessun tempo di asciugatura necessario da rispettare nel caso di materiali lisci, non aspiranti; altrimenti min. 15 minuti/max. 3 ore
- Solo per utenti commerciali. Attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.

Avvertenze:

Il primer è stato realizzato per gli adesivi/sigillanti OTTO al fine di garantire un'adesione ottimale in combinazione con questi ultimi. L'interazione/compatibilità con gli adesivi/sigillanti OTTO è stata testata ed approvata dal nostro reparto di assistenza tecnica. Per gli altri gruppi di prodotti OTTO, substrati o rivestimenti che non sono stati finora citati, suggeriamo di effettuare prove preliminari.

Non applicare primer e cleanprimer oltre i bordi del giunto e oltre le superfici di adesione per evitare di sporcare o di provocare alterazioni estetiche.

Il primer contiene toluolo ed è pertanto soggetto all'obbligo di informazione e di contrassegno in conformità con l'ordinanza tedesco di divieto dei prodotti chimici (insieme al divieto di distribuzione self-service).

Per prodotti alternativi privi di toluolo, consultare il nostro reparto di assistenza tecnica.

Dati tecnici:

| | |
|--|-----------|
| Tempo di essiccazione a 23 °C/50 % u.r.a. [minuti] | 0 |
| Consumo in base all'assorbimento del substrato [g/m ²] | ~ 10 - 20 |
| Densità a + 23 °C [g/cm ³] | ~ 0,8 |
| Stabilità a magazzino a 23 °C/50 % u.r.a. [mesi] | 12 |

Questi valori non sono idonei per redigere specifiche. Per la redazione di specifiche suggeriamo di interpellare OTTO-CHEMIE.

Pretrattamento:

Le superfici da incollare devono essere pulite e occorre eliminare ogni sostanza estranea che potrebbe compromettere l'adesione, come distaccanti, conservanti, grassi, oli, polveri, acqua, residui di vecchi adesivi/sigillanti. Pulizia di superfici non porose: pulizia con OTTO Cleaner T (tempo di asciugatura circa 1 minuto) e panno pulito non filamentoso. Pulizia di superfici porose: pulire le superfici meccanicamente, ad es. con una spazzola d'acciaio o un disco levigante, per rimuovere le particelle libere.

Istruzioni per l'applicazione:

Applicare il primer in modo uniforme con un panno/feltro pulito o con un pennello adatto. - il primer in eccesso forma una pellicola che può compromettere l'adesione.

L'utilizzo improprio di OTTO Primer 1217 può provocare crepe dovute a tensione su policarbonato e plexiglass pretensionato.

I substrati lisci non richiedono lunghi tempi di asciugatura.

Per le superfici strutturate o assorbenti, rispettare un tempo di asciugatura di almeno 15 minuti.

Dato il gran numero di fattori che influiscono sulla lavorazione e sull'applicazione del prodotto, l'utilizzatore dovrebbe sempre effettuare una lavorazione e un'applicazione di prova.

Rispettare la data limite di utilizzo effettivo riportata sul contenitore.

Fornitura:

| | Flacone in alluminio da 100 ml | Flacone in alluminio da 250 ml | Flacone in alluminio da 1000 ml |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| - | PR1217-50 | PR1217-51 | PR1217-55 |
| Unità di imballo | 15 | 15 | 5 |

Avvertenze per la sicurezza:

Attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.

Smaltimento:

Istruzioni per lo smaltimento, vedere Scheda di sicurezza.

Garanzia:

Tutti i dati e le informazioni contenuti nella presente scheda tecnica sono basati sull'esperienza e sullo stato attuale delle conoscenze tecniche. Data la molteplicità di condizioni che possono influire sulla lavorazione e sull'impiego del prodotto, esse non sollevano l'utilizzatore dall'effettuare prove e test preliminari per proprio conto. I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda tecnica e le dichiarazioni di OTTO-CHEMIE in relazione alla presente scheda tecnica non implicano alcuna assunzione di garanzia. Qualsiasi dichiarazione di garanzia ai fini di efficacia necessita di espressa e specifica conferma scritta da parte di OTTO-CHEMIE. Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono atte a definire le proprietà dell'oggetto di fornitura in modo esaustivo e conclusivo. I consigli d'impiego non costituiscono alcuna assicurazione di idoneità per le finalità d'uso suggerite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto relativamente ai progressi e agli sviluppi della tecnica. Siamo volentieri a disposizione per eventuali richieste, anche riguardanti specifiche problematiche applicative. Qualora l'impiego per il quale i nostri prodotti sono acquistati debba sottostare ad obblighi di approvazioni da parte delle Autorità competenti, l'ottenimento di tale approvazione sarà a carico dell'utilizzatore. I nostri suggerimenti non sollevano l'utilizzatore dall'obbligo di considerare l'eventualità di compromissione di diritti di terzi e, se necessario, di chiarimento. Per il resto si rimanda alle nostre Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili in Internet all'indirizzo <http://www.otto-chemie.de/it/condizioni>