

Budowlana taśma łączeniowa OTTO

Na zewnątrz

Karta techniczna

- Właściwości:**
- Taśma z laminowaną włókniną o dobrej elastyczności
 - Wysoka przepuszczalność pary wodnej
 - Może być pokrywany tynkiem i malowany
- Obszary zastosowań:**
- Połączenie z bryłą budynku zgodnie z wytycznymi montażowymi RAL
 - Do uszczelnienie spoin łączeniowych drzwi i okien na zewnątrz budynku
 - Wyrównanie nierówności powierzchni w ościeżu poprzez zamocowanie przy użyciu wysoko pastowatego kleju dyspersyjnego OTTOCOLL® A 770
- Normy i badania:**
- Spełnia wymagania wytycznych montażu RAL i jest paroszczelna według normy DIN EN ISO 12572
 - Certyfikat Urzędu Badań Materiałów Nadrenii Północnej-Westfalii (MPA NRW)

Wskazówki szczególne: OTTOSEAL® M 360 to hybrydowy środek uszczelniający, który przeznaczony jest specjalnie do odpornego na zraszanie pomontażowe połączenia klejonego budowlanych taśm łączeniowych.

Dane techniczne:	Odporność na temperaturę od/do [°C]	- 30 / + 80
	Temperatura obróbki od/do [°C]	+ 5 / + 35
	Maks. siła rozciągająca wzdłużnie [N/5 cm]	> 450
	Maks. siła rozciągająca poprzecznie [N/5 cm]	> 80
	Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż [%]	> 20
	Wydłużenie przy zerwaniu poprzecznie [%]	> 140
	Wytrzymałość na ciśnienie wody - szczelność przed ulewnym deszczem przy wysokości słupa wody [cm]	> 200
	Równoważąca dyfuzję pary wodnej grubość warstwy powietrza SD [m]	~ 0,1
	Kolor	biały
	Stabilność składowania przy 23 °C/50 % WWP [miesiące]	12

Wartości te nie są przeznaczone do sporządzania specyfikacji. Przed sporządzeniem specyfikacji proszę zwrócić się do OTTO-CHEMIE.

Obróbka wstępna: Powierzchnie mocowania muszą być czyste, odtłuszczone, suche i wytrzymałe. Powierzchnie mocowania muszą być oczyszczone, a wszelkie zanieczyszczenia, jak środki antyadhezyjne, środki konserwujące, smar, olej, kurz, woda, stare środki klejąco-uszczelniające i inne materiały mające negatywny wpływ na przyczepność, usunięte. Czyszczenie podłoży nieporowatych: Czyszczenie środkiem czyszczącym OTTO Cleaner T (czas otwarty ok. 1 minuty) i czystą, niestrzępiącą się ściereczką. Czyszczenie podłoży porowatych: Oczyścić powierzchnie mechanicznie z luźnych cząstek, np. za pomocą szczotki stalowej lub ściernicy.

Wskazówki dotyczące zastosowania: Taśma samoprzylepna przywiera do powszechnie stosowanych materiałów ram z drewna, tworzywa sztucznego i metalu. Chłonne podłoża należy przed klejeniem lekko zwilżyć OTTOCOLL® A 770. Do gruntowania silnie chłonnych podłoży można użyć substancji podkładowej OTTO Primer 1105 lub jednorodnej mieszaniny z 1 części OTTOCOLL® A 770 i 2 części wody.

Przed osadzeniem ramki budowlana taśma łączeniowa przycinana jest z wszystkich czterech stron z nadmiarem 5-10 cm i przyklejana na przedniej stronie ramki za pomocą taśmy samoprzylepnej. Teraz można osadzić ramkę w ościeżu, przy czym taśmy wystające w narożnikach podwijane są w jednym kierunku. Następnie można wyrównać ramkę i wypełnić wolną przestrzeń pianką montażową. Należy unikać przedawkowania ilości pianki, ponieważ w przeciwnym razie taśmy zostaną wypchnięte na skutek jej spienienia.

Następnie taśmy przyklejane są do ościeża luźno w formie pętli za pomocą OTTOCOLL® A 770. Końcówki taśmy podwinięte w narożnikach wciskane są mocno w OTTOCOLL® A 770 tak, że są one całkowicie zatopione.

Uwaga: OTTOCOLL® A 770 nie zapewnia odporności na zraszanie pomontażowe

W przypadku szczelin o szerokości ok. 10 - 25 mm można zastosować taśmę 70 mm; budowlana taśma łączeniowa 100 mm przeznaczona jest do szczelin ok. 10 - 45 mm.

Podczas obróbki i w czasie utwardzania kleju temperatury otoczenia i elementu konstrukcyjnego powinny wynosić co najmniej +5 °C.

Ze względu na mnogość możliwych wpływów podczas obróbki i stosowania użytkownik zobowiązany jest zawsze do przeprowadzenia próbnej obróbki i zastosowania.

Forma dostawy:

Szerokość taśmy: 70 mm / Długość rolki: 40 m / Zawartość kartonu: 200 m (5 x 40 m)

Szerokość taśmy: 100 mm / Długość rolki: 40 m / Zawartość kartonu: 120 m (3 x 40 m)

Szerokość taśmy: 150 mm / Długość rolki: 40 m / Zawartość kartonu: 80 m (2 x 40 m)

Utylizacja:

Pozostałości produktu można utylizować jako mieszane tworzywa sztuczne wraz z odpadami przemysłowymi. Opakowania (kartonáže, folie) są surowcami wtórnymi iztego względu należy przekazać je do ponownego wykorzystania.

Odpowiedzialność za wady:

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym druku bazują na aktualnej wiedzy technicznej i doświadczeniach. Ze względu na mnogość możliwych wpływów podczas obróbki i stosowania nie zwalniają one użytkownika od przeprowadzenia własnych badań i prób. Informacje zawarte w niniejszym druku i oświadczenia firmy OTTO-CHEMIE związane z tym drukiem nie stanowią przejęcia gwarancji. Oświadczenia dotyczące gwarancji wymagają dla swej skuteczności oddzielnego wyraźnego oświadczenia firmy OTTO-CHEMIE na piśmie. Właściwości podane w tej karcie danych obszernie i ostatecznie ustalają właściwości przedmiotu dostawy. Propozycje zastosowania nie uzasadniają przyrzeczenia przydatności dla zalecanego celu zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do dopasowania produktu do postępu technicznego i nowych opracowań. Jesteśmy do dyspozycji w przypadku zapytań, również dotyczących ewentualnych specjalnych problemów związanych z zastosowaniami. Jeżeli zastosowanie, w którym wykorzystywane są nasze produkty, podlega obowiązkowi uzyskania urzędowego zezwolenia, odpowiedzialnym za uzyskanie tych zezwoleń jest użytkownik. Nasze zalecenia nie zwalniają użytkownika z obowiązku uwzględnienia i, jeśli to konieczne, wyjaśnienia możliwości naruszenia praw osób trzecich. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych Warunków Handlowych, w szczególności również w odniesieniu do ewentualnej odpowiedzialności za wady. Nasze Ogólne Warunki Handlowe znajdują się na stronie internetowej <http://www.otto-chemie.de/pl/agb>