

1-компонентный дисперсионный клей

Для применения в помещениях

A 270

Свойства

- ▶ Клеящий эффект сохраняется надолго - Повторно отделяемый / корректируемый
- ▶ Сильная фиксация - Не требуется фиксации
- ▶ Можно наносить при температуре до -10°C
- ▶ Не содержит растворитель
- ▶ Не имеет запаха - Не имеет запаха
- ▶ Стойкий к старению - Для длительных применений при выполнении внутренних работ
- ▶ Морозостойкий при - Допускается транспортировка и хранение на протяжении 48 часов при температуре не ниже -10°C

Сферы применения

- ▶ Для приклеивания воздухо непроницаемого полотна согласно DIN 4108 – 7 без прижимной плиты или профилей
- ▶ Не подходит для саун и плавательных бассейнов

Стандарты и испытания

- ▶ Соответствует требованиям согласно DIN 4108 – 11
- ▶ Соответствует требованиям пожарной безопасности согласно EN 13501: класс E
- ▶ Класс эмиссии ЛОС по французской классификации A+
- ▶ Пригоден для применения в соответствии с памяткой № 12+19-2+31+35 Промышленного союза по уплотняющим материалам (IVD – промышленная ассоциация по уплотнителям)

Технические характеристики

Время образования плёнки при 23 °C/относительной влажности воздуха 50 % [минут]	~ 15 - 20
Отверждение за 24 часа при 23 °C/относительной влажности воздуха 50 % [мм]	~ 1 - 2
Рекомендуемая температура обработки от/до [°C]	+ 5 / + 35
Вязкость при 23 °C	пастообразный, стойкий
Плотность при 23 °C на соответствие стандарту ISO 1183-1 [г/см³]	~ 1,2
Температурная стойкость от/до [°C]	- 20 / + 80
Стабильность при хранении при 23 °C/относительной влажности воздуха 50 %, картридж/флакон [месяцев]	12 ¹
Температура хранения от/до [°C]	+ 5 / + 30

1) от производства

Эти показатели не предназначены для составления спецификаций. Перед составлением спецификаций обратитесь в компанию OTTO-CHEMIE.

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Германия
 ☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
 www.otto-chemie.ru

💡 Технический отдел OTTO
 ☎ +49 8684 908-4300
 @ tae@otto-chemie.de



ГЕРМЕТИЗАЦИЯ И СКЛЕИВАНИЕ

Предварительная обработка

основание и пароизоляция / паровой затвор должны быть прочными, сухими, чистыми и обезжиренными. Они не должны иметь клеотталкивающих свойств.

Особые указания

Перед использованием продукта пользователь должен убедиться, что материалы, контактирующие с продуктом, совместимы с ним и друг с другом, не повреждаются его и не изменяются при обработке (например, не меняют цвет). Следует также заранее убедиться, что ингредиенты или испарения материалов, которые позднее будут использоваться в зоне нанесения продукта, не ухудшают качество и не изменяют свойств (напр., цвет) продукта. При необходимости проконсультируйтесь с производителем соответствующих материалов.

Указания по нанесению

Для обработки соответствующих поверхностей: Штукатурка, необработанное дерево, бетон, камень
Для приклеивания соответствующей пароизоляции / паровых затворов: Полиэтиленовая плёнка от гладкой до слегка шероховатой, крафт-бумага, волокнистая масса, картон

Подготовка поверхностей крепления (необходимо для надёжного приклеивания):

Поверхности крепления должны быть чистыми, сухими, обезжиренными и прочными. Основания не должны иметь клеотталкивающих свойств.

ВНИМАНИЕ: перед приклеиванием с помощью OTTOCOLL® A 270 обязательно очистите пароизоляцию и основание, выполните пробное приклеивание и проверьте совместимость клея с пароизоляцией либо проконсультируйтесь с нашими техническими специалистами.

Если применяется многослойная плёнка, она должна обладать достаточной внутренней прочностью, в противном случае при разделении слоёв возникает опасность снижения стойкости к нагрузкам.

ВАЖНО: основание должно быть впитывающим (например, штукатурка, бетон, необработанное дерево). **Указания по нанесению клея, особые указания:**


С помощью ручного пистолета или пульверизатора равномерно нанесите OTTOCOLL® A 270 сплошным слоем в форме гусеницы.

ВАЖНО: Вставьте в пароизоляцию компенсирующую скобу.

Во время отвердевания плёнки не должны двигаться в результате растяжения. При низкой температуре отвердевание происходит медленнее.

Инструкция по применению

Мокрый способ: приклейте паровой затвор на оштукатуренную кладку так, чтобы он не пропускал воздух (для опытных специалистов)



Влажный способ нанесения:



1. Паронепроницаемый слой зафиксировать клеевой лентой. Непосредственно после нанесения герметика **OTTOCOLL® A 270** диаметром **8 мм** убрать фиксирующую ленту.



2. В паронепроницаемый слой вставить компенсирующую скобу, чтобы компенсировать строительные деформации.



3. Паронепроницаемый слой легко прижать к выдавленному герметику. Внимание : глубоко не прижимать - минимальная толщина выдавленного герметика **OTTOCOLL® A 270** должна составлять **4 мм**.

Сухой способ: приклейте паровой затвор на оштукатуренную кладку так, чтобы он не пропускал воздух (ошибки при приклеивании исключены – вариант подходит и для начинающих)

Сухой способ:

1. Зафиксируйте пароизоляцию клейкой лентой. Нанесите слой **OTTOCOLL® A 270** толщиной 8 мм и **оставьте на 1 - 3 днR**



2. Вставьте в пароизоляцию компенсирующую скобу, чтобы сбалансировать строительные деформации



3. **С силой** прижмите пароизоляцию к слою **OTTOCOLL® A 270**

ВНИМАНИЕ: защитите слой OTTOCOLL® A 270 от пыли на время между нанесением клея и приклеиванием пароизоляции.

Дополнительное указание:

Инструкции по нанесению см. в DIN 4108-7.

Указания по применению

В силу многообразия возможных воздействий при нанесении и применении необходимо всегда выполнять предварительное пробное нанесение.

Соблюдайте срок годности, напечатанный на упаковке.

Варианты поставки

	310 мл, картридж	580 мл, алюминиевый пакет
● светло-голубой	A270-04-C987	A270-08-C987
Штук на единицу упаковки	20	20
Штук на поддоне	1200	600

В силу технических особенностей воспроизведённые цвета могут отличаться от оригинальных цветов продукции.

Указания по технике безопасности

См. паспорт безопасности, составленный согласно нормам.

После отвердевания продукт не имеет запаха.

Утилизация

Указания по утилизации см. в паспорте безопасности, составленном согласно нормам.

Ответственность за дефекты продукции

Вышеуказанная информация и указания по технологии применения, предоставленные в устной или письменной форме или в ходе испытаний, были сформулированы самым тщательным образом, однако их следует рассматривать исключительно как необязательные, в том числе в отношении любых охраняемых прав третьих лиц. Информация в этой публикации не освобождает лицо, использующее нашу продукцию, от проведения собственных испытаний на предмет пригодности нашей продукции для намеченных процессов и целей. Применение, использование и обработка наших продуктов, а также продукции, полученной по нашим рекомендациям и технологиям применения, не входят в сферу нашего контроля и, следовательно, являются исключительной ответственностью лица, использующего нашу продукцию. Если сфера, в которой используются наши продукты, требует официальной сертификации, ответственность за получение соответствующих разрешений несет пользователь. Мы оставляем за собой право менять характеристики продукта по мере развития технического прогресса и появления новых разработок. В отношении других вопросов, в частности, в отношении любой ответственности за дефекты, просим руководствоваться нашими общими положениями и условиями. С нашими общими положениями и условиями можно ознакомиться на сайте www.otto-chemie.de.