

OTTOCOLL®

A 770

Technický list

1K akrylátové lepidlo

Pre interiér a exteriér

Charakteristika:

- **Vysoká priľnavosť**
Bezpečný lepený spoj stavebných prípojných pásov OTTO
- **Omietateľná a natierateľná**
Priemyselne vyrobené
- **Odolné proti mrazu -10 °C/až 48 hodín**
Dá sa uskladňovať a prenášať v nízkych teplotách až do -10 °C po dobu až 48 hodín
- **Nie hneď odolný voči dažďu**

Oblasti aplikácie:

- Lepenie OTTO okenných pásov BAB/A a BAB/I na murivo, betón, pórobetón atď.

Normy a testy:

- Vhodné na aplikácie podľa IVD informačného letáku č. 30+31+35 (IVD - Priemyselná asociácia pre tmely)
- Francúzska emisná trieda VOC A+

Dôležité informácie:

Pred použitím produktu sa musí užívateľ presvedčiť, že materiály v oblasti kontaktu s týmto produktom sú kompatibilné a nevedú k poškodeniu alebo zmene (napr. sfarbenie). Pri materiáloch v priamom kontakte alebo použitých v blízkosti sa musí užívateľ ubezpečiť, že ich zložky alebo výpary nebudú viesť k poškodeniu alebo zmene (napr. sfarbenie) výrobku. Prípadne by sa mal užívateľ poradiť s výrobcem príslušného materiálu.

Farbivá, laky, plasty a akékoľvek iné nátery musia byť kompatibilné s lepidlom/tmelom.

S produktom OTTOSEAL® M 360 ponúkame hybridný tmel, ktorý je obzvlášť dobrý na skoré lepenie okenných pásov odolnému voči dažďu.

Technické vlastnosti:

Čas tvorby kože pri 23 °C/50 % RVV [minút]	~ 4 - 10
Shore tvrdosť podľa ISO 868	~ 12
Preťaženie pri pretrhnutí podľa ISO 37, S3A [%]	~ 450
Pevnosť v ťahu podľa ISO 37, S3A [N/mm ²]	~ 0,35
Tepelná odolnosť od/do [°C]	- 20 / + 80
Teplota spracovania od/do [°C]	+ 5 / + 35
Viskozita pri 23 °C	pastovitý, pevný
Hustota pri 23 °C podľa ISO 1183-1 [g/cm ³]	~ 1,6
Skladovateľnosť pri 23 °C/50 % RVV pre kartušu/fóliu [mesiacov]	12 (1) (2) (3)

- 1) Skladovanie chránené pred mrazom
- 2) Dočasné skladovanie pri - 10 °C možné, ale nie dlhšie ako 48 hodín.
- 3) od dátumu výroby

Tieto dáta nie sú vhodné pre prípravu špecifikácií. Pred tvorbou špecifikácie sa obráťte na OTTO-CHEMIE.

Predúpravy:

Lepiace povrchy musia byť udržiavané, čisté, bez prachu a mastnoty. Všetky lepiace plochy musia byť čisté a treba odstrániť akékoľvek znečisťujúce látky ako sú odformovacie zmesi, ochranné látky, mastnota, olej, prach, voda, staré lepidlá či tmely a iné látky, ktoré by mohli narušiť proces lepenia. Čistenie neporéznych podkladov: Aplikujte OTTO Čistič T (čas schnutia cca 1 minúta) použitím čistej utierky. Čistenie poréznych podkladov: Očistite povrch oceľovou kefou alebo napr. brúsnym kotúčom a odstráňte voľné čiastočky. Savé, minerálne podklady by mali byť navlhčené vodou aby sa zlepšila príľnavosť. Pre dodatočné zlepšenie príľnavosti sú vhodné nasledujúce materiály: na savých plochách - zmes akylátového lepidla / vody 1:2 - OTTO Primer 1105 pre vysoko savé plochy.

Informácie o aplikácii:

Aplikujte lepidlo ručne ovládanou alebo vzduchovou pištoľou na OTTO okennú pásku a pritlačte pásku na podklad počas doby tvorby vlákna na lepidle. Kvôli mnohým možným vplyvom počas a po aplikácii musí zákazník vždy najprv vykonať skúšobné testy. Prosím všimnite si odporúčanú trvanlivosť uvedenú na obale. Odporúčame skladovať lepidlá / tmely v neotvorených pôvodných baleniach suché (< 60 % RVV) pri teplotách +15 °C až do +25 °C. Ak sa produkty skladujú a / alebo prevážajú pri vyšších teplotách / vlhkosti vzduchu po dlhšiu dobu (pár týždňov), môže sa objaviť zmenšenie trvanlivosti alebo zmeny vlastností materiálu.

Balenie:

	310 ml kartuša	580 ml hliníková fólia
biela	A770-04-C01	A770-08-C01
Jednotka balenia	20	20
Kus / Paleta	1200	880

Bezpečnostné opatrenia:

Vid' bezpečnostný list.
Po vytvrdnutí je produkt bez akéhokoľvek zápachu.

Likvidácia:

Informácie o likvidácii. Prosím pozrite si bezpečnostný list.

Informácie o záruke:

Všetky informácie v tejto publikácii sú založené na našich súčasných technických znalostiach a skúsenostiach. Vzhľadom k tomu, že podmienky a spôsoby využitia a použitia našich výrobkov sú mimo našu kontrolu, odporúčame Vám vyskúšať výrobok pred použitím. Informácie uvedené v technickom liste a vysvetlivky spoločnosti OTTO-CHEMIE v spojení s týmto technickým listom (napr. servisný popis, odkaz na DIN a pod.) nesmú byť chápané ako záruka. Záruka vyžaduje samostatné písomné vyhlásenie OTTO-CHEMIE aby bola preukázaná jej platnosť. Vlastnosti uvedené v tomto technickom liste definujú vlastnosti výrobku všeobecne a závesne. Odporúčania pre použitie by sa nemali brať ako potvrdenie vhodnosti pre zamýšľané použitie. Vyhradujeme si právo na zmenu výrobku v zmysle technického pokroku a vývoja. Sme Vám kdispozícii v prípade špecifických problémov a aplikácií. Ak je pre uplatnenie našich produktov potrebné vládne schválenie alebo povolenie, tak je užívateľ zodpovedný za ich získanie. Naše odporúčania neospravedlňujú užívateľa z povinnosti vziať do úvahy možnosť porušenia práv tretích strán – podľa potreby - nájsť riešenie. Pre zvyšok platia naše všeobecné obchodné podmienky, a to najmä v súvislosti s možnou zodpovednosťou za chyby. Všeobecné podmienky si môžete nájsť na našej webovej stránke <http://www.otto-chemie.de/sk/podmienky>