

**1K akrylátová tesniaca hmota**

Pre interiér

## Charakteristika:

- **Bez silikónu v súlade s DIN 18356**  
Žiadna interakcia s parketovými povrchmi, ktoré je možné bežne kúpiť
- **Po vytuhnutí je povrch natierateľný a brúsiteľný**  
Opticky bezchybné prispôsobenie škár
- **Skladovanie a preprava mimo mrazu**

## Oblasti aplikácie:

- Škárovacia hmota na parkety, laminátové podlahy, drevené a korkové podlahy
- Škárovacia hmota na spoje k iným materiálom, napr. k podlahám, podlahovým lištám a iným komponentom
- Škárovacia hmota na utesnenie škár na dreve

## Normy a testy:

- Vhodné na aplikácie podľa IVD informačného letáku č. 8+12+31+35 (IVD - Priemyselná asociácia pre tmely)
- Súlad s LEED® v3 IEQ-credits 4.1: Lepidlá a tmely
- Klasifikácie DGNB sú uvedené na produktovej stránke internetovej stránky OTTO
- Francúzska emisná trieda VOC A+

## Dôležité informácie:

Pred použitím produktu sa musí užívateľ presvedčiť, že materiály v oblasti kontaktu s týmto produktom sú kompatibilné a nevedú k poškodeniu alebo zmene (napr. sfarbenie). Pri materiáloch v priamom kontakte alebo použitých v blízkosti sa musí užívateľ ubezpečiť, že ich zložky alebo výpary nebudú viesť k poškodeniu alebo zmene (napr. sfarbenie) výrobku. Prípadne by sa mal užívateľ poradiť s výrobcom príslušného materiálu.

Tuhnutie / schnutie vedie k zmene farby tmelu. Konečná farba sa dosiahne až po úplnom stuhnutí.

Problémy s priľnavosťou a kompatibilitou s tmelom sa môžu vyskytnúť na mastných povrchoch ako aj na olejovitom dreve. Prosím vykonajte skúšobné testy.

## Technické vlastnosti:

Čas tvorby kože pri 23 °C/50 % RVV [minút]	~ 10 - 15
Tvrdnutie za 24 hodín pri 23 °C/50 % RVV [mm]	~ 1 - 2
Teplota spracovania od/do [°C]	+ 5 / + 35
Viskozita pri 23 °C	pastovitý, pevný
Hustota pri 23 °C podľa ISO 1183-1 [g/cm³]	~ 1,3
Shore tvrdosť podľa ISO 868	~ 30
Tepelná odolnosť od/do [°C]	- 20 / + 80
Skladovateľnosť pri 23 °C/50 % RVV pre kartušu/fóliu [mesiacov]	18 (1)

1) Skladovanie chránené pred mrazom

Tieto dáta nie sú vhodné pre prípravu špecifikácií. Pred tvorbou špecifikácie sa obráťte na OTTO-CHEMIE.

**Informácie o aplikácii:**

Škárovacia hmota sa musí vyhladiť do 5 minút. Tuhnutie trvá asi od 2 do 14 dní podľa hrúbky spoja. Kvôli mnohým možným vplyvom počas a po aplikácii musí zákazník vždy najprv vykonať skúšobné testy.

Prosím všimnite si odporúčanú trvanlivosť uvedenú na obale.

Odporúčame skladovať lepidlá / tmely v neotvorených pôvodných baleniach suché (< 60 % RVV) pri teplotách +15 °C až do +25 °C. Ak sa produkty skladujú a / alebo prevážajú pri vyšších teplotách / vlhkosti vzduchu po dlhšiu dobu (pár týždňov), môže sa objaviť zmenšenie trvanlivosti alebo zmeny vlastností materiálu.

**Balenie:**

	310 ml kartuša
antik dub	A221-04-C700
doussie, hruška	A221-04-C85
dub tmavý	A221-04-C1237
dub čierna	A221-04-C6118
jaseň, borovica, smrek, európsky javor	A221-04-C105
mahagón, merba	A221-04-C29
prírodný jaseň	A221-04-C884
rustikálny dub	A221-04-C98
stará biela	A221-04-C51
svetlý buk, kanadský javor	A221-04-C53
svetlý dub	A221-04-C64
tík, afrormózia	A221-04-C101
zjemnený buk	A221-04-C66
čerešňa	A221-04-C17
červený smrek	A221-04-C104
špárovacia sivá	A221-04-C71
<b>Jednotka balenia</b>	<b>20</b>
<b>Kus / Paleta</b>	<b>1200</b>

**Bezpečnostné opatrenia:**

Vid' bezpečnostný list.

Po vytvrdnutí je produkt bez akéhokoľvek zápachu.

**Likvidácia:**

Informácie o likvidácii. Prosím pozrite si bezpečnostný list.

**Informácie o záruke:**

Všetky informácie v tejto publikácii sú založené na našich súčasných technických znalostiach a skúsenostiach. Vzhľadom k tomu, že podmienky a spôsoby využitia a použitia našich výrobkov sú mimo našu kontrolu, odporúčame Vám vyskúšať výrobok pred použitím. Informácie uvedené v technickom liste a vysvetlivky spoločnosti OTTO-CHEMIE v spojení s týmto technickým listom (napr. servisný popis, odkaz na DIN a pod.) nesmú byť chápané ako záruka. Záruka vyžaduje samostatné písomné vyhlásenie OTTO-CHEMIE aby bola preukázaná jej platnosť. Vlastnosti uvedené v tomto technickom liste definujú vlastnosti výrobku všeobecne a závezne. Odporúčania pre použitie by sa nemali brať ako potvrdenie vhodnosti pre zamýšľané použitie. Vyhradujeme si právo na zmenu výrobku v zmysle technického pokroku a vývoja. Sme Vám kdispozícii v prípade špecifických problémov a aplikácií. Ak je pre uplatnenie našich produktov potrebné vládne schválenie alebo povolenie, tak je užívateľ zodpovedný za ich získanie. Naše odporúčania neospravedlňujú užívateľa z povinnosti vziať do úvahy možnosť porušenia práv tretích strán – podľa potreby - nájsť riešenie. Pre zvyšok platia naše všeobecné obchodné podmienky, a to najmä v súvislosti s možnou zodpovednosťou za chyby. Všeobecné podmienky si môžete nájsť na našej webovej stránke <http://www.otto-chemie.de/sk/podmienky>